Specifica tecnica GRANULATO VEGETALE G

NOME PRODOTTO	DISTRIBUTORE
Granulato vegetale G	**SILCO S.r.l.** **Quinta Strada, 9 Interporto S.I.TO.** **10040 – Rivalta (TO)** **Tel.: 011/39.72.930** **Fax: 011/39.72.935**
NOME COMMERCIALE	**DESCRIZIONE**
Granulato vegetale G	Prodotto ricavato dalla sgusciatura della frutta secca del tipo nocciole e mandorle. Il prodotto ottenuto è macinato in modo tale da produrre la granulometria desiderata dall'utilizzatore.

PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

Aspetto: farinoso oppure granulare.

Granulometria:	-	0 – 180 micron
	-	180 – 400 micron
	-	400 – 800 micron
	-	800 – 1000 micron
	-	1000 – 1700 micron
	-	1700 – 2000 micron
	-	2000 – 3000 micron
Odore:		legno
Colore:		marrone chiaro
Sapore:		legno
Durezza granuli:		3,5 Mhos
Solubilità:		insolubile.
Peso specifico:		0,6 - 0,7 kg/litro.

COMPOSIZIONE MEDIA

Umidità:	4 – 10% oppure a richiesta
Protidi grezzi:	0,5 – 3%
Lipidi grezzi:	0 – 2%
Cellulosa:	27 – 38%
Ceneri grezze:	1 – 3 %
Estrattivi inazotati:	86 – 96%
Piombo:.	0 - 0,1%
Cadmio:	0 - 0,1%
Arsenico:	0 - 2%
Mercurio	0 - 0,1%
Aflatossine	0 - 0,1%
Fluoruri	0 - 0,1%

ADDITIVI	IMBALLAGGIO
Assenti	Sacchi di carta da Kg. 25 su pedane.
STOCCAGGIO	**ETICHETTATURA**
2 anni in ambiente fresco.	'Granulato vegetale G" con relativa granulometria ed analisi chimica.

IMPIEGHI

SABBIATURA SOFFICE:

1. asportazione residui carboniosi ed incrostazioni su particolari metallici di motori, reattori, stampi metallici per fonderie e stampaggio, stampi per gomma e materie plastiche; non intacca il metallo e quindi non altera le dimensioni e gli spigoli dei particolari;
2. rimozione di parti indesiderate su travi pregiati in legno, statue, tombe, monumenti, etc.;
3. ammorbidimento per lavorazioni industria conciaria, dei tessuti e pelletterie.

SBAVATURA DI MANUFATTI IN MATERIA PLASTICA.

LUCIDATURA DI PARTICOLARI METALLICI E NON.
Se i granuli sono rivestiti con paste abrasive trovano largo impiego nella vibrofinitura e barilatura per i settori: industrie metalli e leghe, materie plastiche, occhialeria, argenteria e oreficeria.

RIEMPITIVI – CARICHE (MESCOLATO A RESINE).
Per modelli di fonderia e per industrie produttrici di resina, di sigillanti e adesivi.

ZOOTECNICA: supporto fibroso per industrie chimico – farmaceutiche produttrici di integratori per la zootecnia.
Tali granuli possono essere rivestiti di principi attivi e consentono all'utilizzatore di ottenere prodotti medicamentosi granulari esenti da polveri.